

PROCOFER EXPERT BRILLANTE MIX**Código: 261****Grupo: Esmaltes****DESCRIPCIÓN**

Esmalte antioxidante brillante liso para decoración y protección duradera de las superficies. La fórmula Double oxi Protect¹⁰® con fosfato de zinc incorporada ofrece una protección de hasta 10 años.

PROPIEDADES

- * Fórmula Procolor Double oxi Protect¹⁰®
- * Antioxidante
- * Directo al metal / óxido.
- * Excelente poder anticorrosivo.
- * Contiene poliuretano.
- * Alto contenido en sólidos.
- * No contiene plomo ni cromatos.

USOS

Para la decoración y protección de hierro y acero en interiores y exteriores sin necesidad de imprimación previa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Mezcla de resinas alquídicas modificadas.
Pigmentos	Pigmentos sólidos a la luz y extendedores especialmente seleccionados.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	Superior a 60% a 20°.
Color	Según carta colores.
COV	Valor límite en UE para este producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 420 g/l COV
Contenido en sólidos	47 - 52% en volumen según base. 57 - 63% en peso según base.
Densidad	0,9-1,1 kg./L según base
Viscosidad	90 ± 5 KU a 25°
Secado	3 - 4 horas sin pegajosidad a 95 micras húmedas a 25° y 50% HR.
Repintado	18 horas.
Rendimiento teórico	12 - 14 m²/L aproximadamente por mano.
Espesor de película	70 - 80 micras húmedas. 40 - 50 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo de estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.
Resistencia al calor	90°C (calor seco)

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES
DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación	Entre 5° y 40°
Máxima humedad relativa	85%



Útiles de Aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola
Dilución	Si procede diluir, utilizar Disolvente Sintéticos y Grasos Procolor
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos Procolor
SISTEMA DE APLICACIÓN	Aplicar directamente del envase para brocha y rodillo. Para aplicación a pistola, diluir convenientemente dependiendo del equipo de aplicación.
Preparación previa	Las superficies deben estar secas y libres de grasa, polvo, calamina y partículas sueltas de óxido o pintura
Superficies nuevas	
Hierro / Acero	Aplicar directamente 2 manos de Procofer Expert Brillante Mix.
Metales no féreos (Aluminio, Galvanizados, etc.)	Para asegurar una buena adherencia, aplicar 1 mano de Procofer Expert Imprimación Universal y 1 ó 2 manos de Procofer Expert Brillante Mix.
Repintado	Si la pintura vieja está en buen estado, lavar y lijar suavemente para matizar, eliminar el polvo y aplicar 1 ó 2 manos de Procofer Expert Brillante Mix. Si está en mal estado, o con partículas de óxido/pintura sueltas se deberá eliminar completamente y proceder como en superficies nuevas
Observaciones	En exteriores y ambientes agresivos es aconsejable potenciar la acción anticorrosiva aplicando 1 mano de Procofer Expert Imprimación Antioxidante o Universal y 2 manos de Procofer Expert Brillante Mix. La protección hasta 10 años puede variar en caso de condiciones climáticas extremas, fuerte humedad ambiental o por no seguir las instrucciones de uso recomendadas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Teñido	Con la máquina de color Mix Procolor.
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Precauciones de Uso y Manipulación	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 40°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

